

BOSTIK MSP 120 CREDENCES

FIXATION – INTERIEUR/EXTERIEUR

DESCRIPTION

MSP 120 CREDENCES est une colle de type hybride polymère permettant de fixer tous types de crédences sur tous supports. Sa formule transparente garantit un résultat 100% impeccable.

DESTINATIONS

- Collage de tous types de crédences : PVC, verre, métal, aluminium, acier, carrelage, béton, tuile, brique, terre cuite, bois et dérivés, polyuréthane...

Pour les crédences en marbre, stratifié, quartz, céramique, résine, ardoise, utiliser Bostik MSP 117 Conditions Extrêmes.

AVANTAGES

- Elastique
- Résiste à l'eau, aux chocs, aux UV et à la chaleur
- Haute résistance à l'arrachement
- Sans solvant

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

➤ Formule	Hybride polymère
➤ Coloris	Transparent. Peut être peint après séchage*
➤ Résistance maximale	24 à 48 heures après application
➤ Température de mise en œuvre	+ 5°C à + 35°C

**Etant donné la grande diversité des peintures du marché, il est indispensable d'effectuer des essais de compatibilité avant tout usage d'un produit non encore éprouvé.*

CONSOMMATION

Environ 15m de cordon de colle d'un diamètre de 5mm

MISE EN ŒUVRE

OUTILS

- Pistolet extrudeur



PREPARATION

Le support doit être sec, sain, propre et dépoussiéré.

- Découper l'embout de la cartouche, visser la canule, couper son extrémité et insérer la cartouche dans le pistolet extrudeur.

APPLICATION

- Déposer la colle en cordons sur l'ensemble de la crédence. Coller en appuyant ou en serrant quelques secondes tout en ajustant si nécessaire. Pour les objets lourds, étayer l'assemblage pendant 12 à 24 heures.

SECHAGE

En surface : environ 20 min

Au cœur : 24 h minimum.

NETTOYAGE

- Colle fraîche : nettoyer avec de l'acétone ou du white spirit
- Colle sèche : grattage

CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine non ouvert.
Stocké dans un local sec entre +5°C et +30°C.

CONDITIONNEMENT

Code	UC	PCB	GENCOD
30608807	Cartouche coloris translucide 290 ml	12	3549212476229

SÉCURITÉ

Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

Contactez Bostik

06 44 60 14 96
www.bostik.fr

