

# Scellement express

ENDUIT MURAL

***Le scellement express permet de fixer des bâtis de porte, châssis de fenêtre et calage de poteaux sur support béton, mortier, pierre ou brique.***



## DESTINATIONS

Supports : Ouvrages en briques, pierres, mortiers ou bétons.

Destination : murs et sols, intérieur/ extérieur

## AVANTAGES

- Ne creuse pas
- Ne fissure pas
- Idéal en milieu humide

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Mortier en poudre.  
Temps d'utilisation du mélange : 5 minutes.  
Séchage complet : 24 heures.  
Performances mécaniques optimales : après 28 jours.

## MISE EN OEUVRE

### OUTILS



### PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être propre, sec, exempt de graisse et de zones non adhérentes. En période sèche, le support doit être légèrement humidifié.

### 1/ PRÉPARATION DU MORTIER

Dans une auge propre, verser d'abord l'eau claire, puis ajouter progressivement le mortier selon les quantités indiquées. Malaxer manuellement à la truelle ou à l'aide d'un malaxeur électrique jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

### 2/ APPLICATION

Appliquer immédiatement par épaisseur de 10 à 40mm directement sur le support.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Températures de mise en oeuvre : de +5°C à +30°C.

- Les temps de séchage, de ponçage et de recouvrement sont assujettis à la température, l'humidité, la nature du support et l'épaisseur appliquée.

## NETTOYAGE

Nettoyage à l'eau.


## CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine fermé, au sec et à l'abri du gel.

## CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30604272	Boîte carton 1,5 kg	6	3549212471026

## SECURITE



- Le port de masque est recommandé lors du ponçage.
- Lire l'étiquette avant utilisation.
- Tenir hors de portée des enfants.
- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com).

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

