










































RUSTOL-DÉCO

Peinture antirouille décorative tous supports

Description du produit	RUSTOL-DÉCO est une peinture antirouille disponible en brillant, mat, satin et également en trois teintes micacées brillant. Le RUSTOL-DÉCO assure une protection antirouille renforcée et décorative sur tous supports.																										
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> • Facile d'emploi. • Application possible directement sur la rouille grâce aux qualités de pénétration, d'isolation et d'adhérence du RUSTOL-OWATROL®*. • Adhère sur tous supports ; Le RUSTOL-DÉCO pénètre dans les plus petites porosités, s'y accroche solidement et fait réellement corps avec la surface. • Très bonne résistance aux intempéries, à l'humidité et à la pollution. • S'applique directement sur les métaux peu oxydés. • Film souple, non cassant. • Résiste à des températures de + 175°C. 																										
Destinations	<ul style="list-style-type: none"> • Intérieur / Extérieur. • Métaux ferreux, non ferreux - galva, alu, zinc - bois, plastiques, polystyrène expansé et même le verre. • Grilles, balcons, meubles de jardin, volets, vérandas, structures métalliques diverses,... Portes, huisseries, meubles, radiateurs, tuyauteries, machines,... 																										
Caractéristiques techniques	<p>Classification : Famille 1 classe 4a selon norme NFT36-005 Liant : Alkyde Densité (à + 20°C) : selon finition nous consulter. Viscosité à 20°C : selon finition nous consulter . Extrait sec : selon finition nous consulter Point d'éclair : PE > 60°C. COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : < 500 g Conditionnements : 0,75 L, 2,5 L, 20 L Disponible en :</p> <p style="text-align: center;">10 teintes RAL BRILLANTES :</p> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RAL 9010 BLANC PUR</td> <td>RAL 7037 GRIS POUSSIÈRE</td> <td>RAL 7040 GRIS FENÊTRE</td> <td>RAL 9005 NOIR PROFOND</td> <td>RAL 5002 BLEU OUTREMER</td> <td>RAL 6009 VERT SAPIN</td> <td>RAL 6005 VERT MOUSSE</td> <td>RAL 3001 ROUGE SÉCURITÉ</td> <td>RAL 8028 TERRE BRUNE</td> <td>RAL 1007 JAUNE SÉCURITÉ</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">3 teintes MICACÉES :</p> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MICA DB 701 LIGHT GREY</td> <td>MICA DB 702 GREY</td> <td>MICA DB 703 DARK GREY</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">3 bases à teinter disponibles en BRILLANT, SATIN ET MAT : <i>Pastel base / Middletone / Deeptone.</i></p>											RAL 9010 BLANC PUR	RAL 7037 GRIS POUSSIÈRE	RAL 7040 GRIS FENÊTRE	RAL 9005 NOIR PROFOND	RAL 5002 BLEU OUTREMER	RAL 6009 VERT SAPIN	RAL 6005 VERT MOUSSE	RAL 3001 ROUGE SÉCURITÉ	RAL 8028 TERRE BRUNE	RAL 1007 JAUNE SÉCURITÉ				MICA DB 701 LIGHT GREY	MICA DB 702 GREY	MICA DB 703 DARK GREY
																											
RAL 9010 BLANC PUR	RAL 7037 GRIS POUSSIÈRE	RAL 7040 GRIS FENÊTRE	RAL 9005 NOIR PROFOND	RAL 5002 BLEU OUTREMER	RAL 6009 VERT SAPIN	RAL 6005 VERT MOUSSE	RAL 3001 ROUGE SÉCURITÉ	RAL 8028 TERRE BRUNE	RAL 1007 JAUNE SÉCURITÉ																		
																											
MICA DB 701 LIGHT GREY	MICA DB 702 GREY	MICA DB 703 DARK GREY																									
Préparation du support	La surface à traiter doit être propre, sèche et exempte de taches de graisse. Sur surfaces oxydées, ou anciennement peintes enlever les parties non adhérentes et égrener la surface.																										
Matériel d'application	Pinceau, rouleau, pistolet Airless.																										
Dilution	Ne pas diluer.																										
Rendement	15 m ² par litre.																										
Séchage à 20°C 50 % HR	<ul style="list-style-type: none"> - Hors poussière : 4 heures. - Recouvrable : 24 heures. - Sec à cœur : 10 jours. 																										

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.

Recommandations avant application	<ul style="list-style-type: none"> • Toujours prévoir la quantité de peinture nécessaire pour être certain d'achever les travaux. • Mélanger pour chaque couche les pots entre eux. • Ne pas diluer. • Bien remuer avant et pendant l'emploi pour maintenir les pigments en suspension. • Sur surfaces oxydées, procéder à un léger brossage métallique. • Sur surfaces anciennement peintes et/ou fortement oxydées, il est recommandé d'appliquer une couche de RUSTOL-OWATROL®* pur avant la première couche de RUSTOL-DÉCO pour obtenir un meilleur résultat dans le temps. • En cas d'application au pistolet, additionner 5 à 10 % de RUSTOL-OWATROL®* suivant le type de buse utilisée pour amener le RUSTOL-DÉCO à la viscosité voulue.
Application	<ul style="list-style-type: none"> • Appliquer une couche de RUSTOL-DÉCO. Laisser sécher 24 heures. • Appliquer une deuxième couche de RUSTOL-DÉCO.
Maintenance	<p>Rénovation usuelle : Appliquer une ou deux couches selon l'état après avoir procédé à un nettoyage, enlever les parties non adhérentes et égrener la surface.</p> <p>Rénovation trop tardive : Sur un support très abîmé, revenir au support nu par un ponçage ou un décapage puis appliquer 2 couches.</p> <p>NB : Après ponçage/égreinage, toujours procéder à un dépoussiérage soigneux du support.</p>
Nettoyage du matériel	White-Spirit ou Rustol Owatrol.
Stockage	Minimum 2 ans en emballage hermétique d'origine.
Sécurité	Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Date d'édition	05/2018

* Même fabricant

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099



Retrouvez toutes nos solutions sur :
www.owatrol.com

Notre département technique
répond à vos questions
au +33 (0)1 60 86 48 70