





ENDUIT GARNISSANT EXTÉRIEUR POUFRE

Rattrape et lisse tous les murs en 1 couche en extérieur.

-  Tous supports dont crépis et toile de verre.
-  Résultat extra-lisse.



SUPPORTS

- En extérieur, s'applique sur anciens fonds peints, béton, mortier hydraulique, pâte de verre, céramique, brique, parpaing, pierre.

RECouvreMENT

- Tous types de peintures extérieures, organiques, en film mince, RPE, RSE et revêtements d'imperméabilité.

CARACTERISTIQUES

- Taux de gâchage : 1 dose d'eau pour 3,5 doses de poudre.
- Épaisseur d'application : jusqu'à 5mm.
- Consommation : 1,34 kg de poudre/ m²/mm.
- Temps d'utilisation : 6 heures.
- Redoublement : 12 heures.
- Recouvrement : 24 à 48 heures.
- Couleur : blanc crème.

CONDITIONNEMENT

- Sacs de 5 kg et 15 kg.

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- Matériel de mise en œuvre : couteau à reboucher, lame à enduire ou lisseuse.
- Nettoyage des outils : à l'eau.
- Conservation de l'enduit : 6 mois, après la date d'achat, dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri de l'humidité.

RECOMMANDATIONS ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer sur du polystyrène, ni sur fonds humides.
- Ne pas appliquer à une température < 5 °C et > 35 °C et un taux d'hygrométrie > 80%.

PREPARATION DES FONDS

- Les supports doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs.

HYGIENE ET SECURITE

- Le port des gants est recommandé pendant l'application. Le port du masque est recommandé lors du ponçage.
- Apporter les résidus de produit et l'emballage à la déchetterie.
- FDS disponible sur www.quickfds.fr ou www.toupret.com
- Toutes les données techniques sont valables dans des conditions normales d'utilisation, avec une température ambiante de 20°C et une hygrométrie de 50 %.
- Les temps de séchage, de redoublement et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée, de la température et de l'humidité.
- Dangereux, Respecter les précautions d'emploi. Contient du ciment, lire les précautions d'emploi sur l'emballage ou sur la FDS avant manipulation. UFI : YR6T-MQW9-8RJ0-2FJ7