

# MASTIC BLANC / MARRON

## MASTICAGE DE VITRE ET PETIT REBOUCHAGE



- À L'HUILE DE LIN
- NE CRAQUELE PAS
- APPLICATION ET LISSAGE FACILE
- NE COLLE PAS AUX MAINS

### USAGE

Masticage de vitre et petit rebouchage sur bois, intérieur et extérieur, pour application manuelle.

### SUPPORTS

MASTIC s'applique sur menuiseries bois préalablement imprimées.

### RECOUVREMENT

MASTIC est impérativement recouvert par une peinture, un vernis ou une lasure dès formation de la peau (6 à 8 jours en moyenne).

### CARACTERISTIQUES

Mastic intérieur et extérieur à base d'huile de lin..

- Caractérisation (NFT 36-005) : famille IV - classe 1.
- Prêt à l'emploi.
- En contremastic et mastic, d'une manière traditionnelle, pour les vitrages simples d'épaisseur inférieure ou égale à 4 mm ou le verre armé d'épaisseur 6 mm au plus.
- L'épaisseur minimale du contremastic doit être de 3 mm maxi, la longueur minimale du solin de 9 mm, la hauteur minimale du mastic au-dessus de la cale latérale de 4 mm.
- Consommation : 1 kg pour 6 ml.
- Recouvrement : dès formation de la peau, 6 à 8 jours.
- Couleur : blanc ou marron.

### CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- Matériel de mise en œuvre : couteau à mastic ou feuille de laurier.
- Nettoyage des outils : au white spirit.
- Conservation de l'enduit : produit garanti 12 mois, facture d'achat faisant foi, dans son emballage d'origine, fermé et stocké à l'abri du gel et du soleil.

### CONDITIONNEMENT

- Pots de 0.5 et 1 kg.
- Seau de 5 kg.

### RECOMMANDATIONS ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer à une température  $< 5^{\circ}\text{C}$  et  $> 35^{\circ}\text{C}$  et un taux d'hygrométrie  $> 80\%$ .
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés ni en plein soleil.

### PREPARATION DES FONDS

- Les supports seront préparés conformément aux DTU.
- Les fonds doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs.

### DOCUMENTS NORMATIFS

- EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs.
- NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.
- DTU 39 (NFP 78-201) : Travaux de miroiterie-vitrierie.

### HYGIENE ET SECURITE

- FDS disponible sur [quickfds.com](http://quickfds.com) ou [toupret.com](http://toupret.com).
- Apporter les résidus de produit et l'emballage à la déchetterie.
- Les informations sur la fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale du produit, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience de la société TOUPRET. Le produit doit être mis en œuvre conformément aux règles de l'art et suivant nos recommandations. Les informations sont données pour des applications réalisées à  $20^{\circ}\text{C}$ , 50% d'hygrométrie et sur des supports normalement absorbants. Les temps sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée et des conditions ambiantes.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).